

### ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- повышенная стойкость к сульфатам
- гидроизоляция и внутреннее защитное покрытие
- для отстойников, открытых резервуаров и каналов

#### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

VANDEX BB 75 Z - готовый к применению состав на цементной основе для обмазочной гидроизоляции очистных сооружений. Обеспечивает защиту не только от обычной воды и влаги, но и от содержащих сульфаты грунтовых вод.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

VANDEX BB 75 Z применяется для гидроизоляции и защиты бетонных, каменных и оштукатуренных поверхностей от бытовых канализационных стоков.

#### СВОЙСТВА

Благодаря содержанию в составе VANDEX BB 75 Z цемента, кварцевого песка с упорядоченной гранулометрией и специальных неорганических химических добавок, покрытие водонепроницаемо (испытано при давлении 7 бар). Может применяться как со стороны активного, так и пассивного давления воды. Благодаря специальным связующим компонентам состав BB 75 Z широко используют для защиты открытых резервуаров и каналов в системах очистных сооружений. VANDEX BB 75 Z обладает исключительно высокими адгезионными свойствами как в начале, так и по окончании периода схватывания, поэтому его можно наносить на горизонтальные и вертикальные поверхности. Покрытие долговечно, является морозо- и теплостойким, и в то же время паропроницаемым. VANDEX BB 75 Z не является декоративным материалом.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание, на которое наносится состав, должно быть прочным и относительно ровным, с открытой поровой структурой, без раковин, выступов и глубоких трещин. Битум, масло, жировые пятна и остатки краски должны быть очищены соответствующими способами.

Цементное молоко и слабый бетон следует удалить с помощью бучарды или пескоструйным методом. Поверхность нужно хорошо смочить водой, чтобы во время нанесения оно было влажным (но не мокрым).

#### СМЕШИВАНИЕ

Сухой состав VANDEX BB 75 Z помещают в чистую емкость, затворяют водой (на 25 кг сухой смеси требуется 5-5,75 л воды при нанесении кистью или мастерком и 5,75-6,25 л - при нанесении распылителем) и перемешивают миксером в течение 3 минут.

#### НАНЕСЕНИЕ

Приготовленный состав VANDEX BB 75 Z можно наносить кистью, мастерком или с помощью распылителя. Не следует выполнять работы при температуре ниже +5°C или наносить материал на замороженное основание. Максимальный расход материала при нанесении за один прием 4 кг/м<sup>2</sup>. На период схватывания следует обеспечить защиту покрытия от неблагоприятных погодных условий.

#### РАСХОД

	Минимальная толщина гидроизоляционного слоя	Приблизительный минимальный расход приготовленного состава
1. Грунтовая влага	1,5 мм	3 кг/м <sup>2</sup>
2. Фильтрация поверхностных стоков	2 мм	4 кг/м <sup>2</sup>
3. Вода под давлением	3 мм	6 кг/м <sup>2</sup>
<b>Максимальная толщина слоя 5 мм</b>		

## УПАКОВКА

Бумажные мешки с полиэтиленовой подкладкой по 25 кг.

## ХРАНЕНИЕ

Материал следует хранить в закрытом сухом помещении. Срок годности в нераспечатанной и неповрежденной фабричной упаковке 12 месяцев.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Агрегатное состояние	порошок	
Цвет	серый	
Насыпная плотность	1.4 кг/л	
Время схватывания	2-4 часа	
Прочность на сжатие	40 Н/мм <sup>2</sup>	28 суток выдерживание на воздухе при t=20 °С и относительной влажности 65%
Прочность на растяжение при изгибе	7 Н/мм <sup>2</sup>	28 суток выдерживание на воздухе при t=20 °С и относительной влажности 65%
Модуль упругости	2,16 Н/мм <sup>2</sup> ·10 <sup>-4</sup>	28 суток выдерживание на воздухе при t=23 °С и относительной влажности 50%

*Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях.  
На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.*

## ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

VANDEX BB 75Z - высокощелочной материал. Не допускать попадания на кожу и в глаза. Рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. При попадании на кожу смыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Более подробную информацию см. в Справочном листе данных по безопасности материала.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании. Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.



## АВТОРСКИЕ ПРАВА



Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг". Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг".

<b>Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ</b>	<b>Ваш региональный дистрибьютор</b>
<b>Триада-Холдинг</b> Российская Федерация, 123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 Факс: (495) 234-38-84 E-mail: trhold@comail.ru www.triada-holding.ru	