

# MASTERKURE® 113

Компаунд для улучшения отверждения и герметизации неокрашенных бетонных конструкций, промышленных полов, отремонтированных поверхностей; наносится способом набрызга.

## Описание

MASTERKURE113 представляет собой высококачественный компаунд для улучшения отверждения и герметизации неокрашенного бетона. Он быстро и просто наносится распылителем, кистью или валиком. Обеспечивает лучшую гидратацию цемента, в то же время повышая прочность бетона, его устойчивость к истиранию, уменьшает пылеобразование.

MASTERKURE113 соответствует требованиям стандарта ASTM C309 (в части жидкостей и мембран, используемых для улучшения отверждения бетона класса I).

MASTERKURE113 заполняет имеющиеся в бетоне поры и уменьшает абсорбцию влаги. Он герметизирует поверхность, упрощает процесс очистки бетонных полов.

Создаваемую при нанесении данного состава плотную не пропускающую воду мембрану тяжело удалять. Перед нанесением состава MASTERKURE113 рекомендуется проводить пробные испытания с адгезионным составом, который впоследствии будет использоваться для укладки керамической плитки, виниловых/асбестовых плит, а также с красочными покрытиями.

## Технические данные

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Янтарно-желтый
Плотность при 20°C	0,93 кг/л
Содержание основного вещества	19%
Вязкость при 20°C	Макс. 14 с на чашке Форда №4
Растворимость	В растворителях
Температуростойкость	-4÷+50°C
Температура при нанесении	Не ниже 5°C
Токсичность	Содержит растворители
Внимательно ознакомиться с мерами безопасности; работать в защитной одежде, использовать оборудование для защиты органов дыхания	

## Упаковка, хранение

MASTERKURE113 расфасован в бочки по 210 л. Хранить в прохладных сухих условиях, предохранять от мороза. В нераспечатанной заводской упаковке срок хранения 24 месяца.

## Нанесение

MASTERKURE113 рекомендован для нанесения по неокрашенному бетону. Наносится на горизонтальные поверхности с гладкой отделкой или шероховатым верхним слоем. Предназначен как для наружных, так и для внутренних работ. Рекомендуется для улучшения отверждения сухих смесей, используемых для упрочнения поверхности, например, составов THORODUR. Рекомендован также как герметизирующий состав при заливке бетонных полов для снижения пылеобразования и упрощения процесса очистки.

Примечание: при использовании внутри помещений необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию.

## Показания к использованию

По свежееуложенному бетону наносить сразу, как только он наберет достаточную прочность для такой обработки и пока его поверхность еще влажная. Это особенно важно при жаркой погоде. Наносить сразу после снятия опалубки. Если бетонная поверхность частично высохла, ее следует вновь увлажнить перед нанесением состава. При нанесении поверхность должна быть влажной, но не мокрой. Необходимо помнить, что высыхание бетона происходит быстрее при воздействии сквозняков, высоких температур, солнечных лучей и др.

## Условия, когда состав нельзя использовать

MASTERKURE113 не рекомендуется использовать по окрашенному или архитектурному бетону, а также при устройстве антистатических бетонных полов.

MASTERKURE113 нельзя наносить на бетон, который будет подвергаться циклическим воздействиям воды (например, дождевой) и солнечных лучей; это может привести к дроблению и измельчению материала конструкции.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поскольку нанесенный состав трудно удалять, не рекомендуется использовать его в тех случаях, когда после отверждения его необходимо будет удалить.

MASTERKURE113 нельзя наносить на те участки бетонных конструкций, на которые впоследствии будут наноситься другие составы или растворы.

MASTERKURE113 не является составом, препятствующим адгезии к бетону, поэтому его не следует наносить ни поверх, ни под такие составы.

### Способ нанесения

Наносить тонким ровным слоем с помощью распылителя, коротковорсовой кисти или валика. 1 литром состава не покрывать более 10 м<sup>2</sup> поверхности. Не использовать разбавитель.

Не наносить при температуре ниже 5°C.

Наносить слоями одинаковой толщины, чтобы поверхность выглядела окрашенной равномерно, без пятен.

Сразу после нанесения состава поверхность блестит, поэтому окрашенные участки легко различимы; это предотвращает вероятность повторного нанесения на одни и те же участки.

После нанесения состава цвет бетона становится более темным.

### Схватывание

При нормальных условиях приблизительно 1,5 часа.

### Очистка

Для очистки инструментов использовать растворители, например, ксилол или толуол, а также уайт-спирит. При очистке следует соблюдать все необходимые предосторожности и обеспечивать хорошую вентиляцию.

Не сушить сжатым воздухом инструменты, очищенные растворителем.

### Расход

8-10 м<sup>2</sup>/л в зависимости от степени шероховатости и пористости поверхности.

### Меры безопасности

MASTERKURE113 содержит растворители. Работать в защитной одежде. Горюч, не использовать вблизи открытого пламени или источников возгорания.

При работе обеспечивать хорошую вентиляцию, не вдыхать пары, можно использовать респиратор. Тару герметично укупоривать, держать в недоступном для детей месте.

По запросу предоставляется Справочный листок данных по безопасности на материал.

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании.

Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

### АВТОРСКИЕ ПРАВА



Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг". Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг".

*Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу.*

<b>Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ</b>	<b>Ваш региональный дистрибьютор</b>
<p><b>Триада-Холдинг</b>            Российская Федерация,            123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2            Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52            Факс: (495) 234-38-84            E-mail: trhold@comail.ru  <a href="http://www.triada-holding.ru">www.triada-holding.ru</a></p>	