



UCRETE™ MF

Полиуретаново–бетонное покрытие для полов с гладкой отделкой для эксплуатации в среднем режиме.

1. Область применения

Покрытие UCRETE MF применяется в зонах сухой технологической обработки, зонах упаковки и складских помещениях, которые подвергаются легким или средним транспортным нагрузкам (включая движение самоходных вилочных погрузчиков), а также эпизодическому воздействию химических веществ при случайном проливании. Оно обладает гладкой полуматовой отделкой, которая обеспечивает максимальную легкость очистки.

2. Достоинства

- Исполнение работ по укладке высококвалифицированными специалистами:
 - укладка осуществляется только специалистами, прошедшими полный курс обучения.
- Быстрота нанесения:
 - укладка может производиться на бетон в возрасте 7 дней (полимерные стяжки в возрасте 3 дней);
 - отверждение (вызревание) в короткие сроки.
- Гигиеничность и безопасность:
 - не оказывает воздействия на запах и вкус пищевых продуктов;
 - монолитность - количество швов сводится к минимуму;
 - легко очищается;
 - отсутствие пылеобразования.
- Долговечность:
 - обладает стойкостью к воздействию почти всех химических веществ;
 - прекрасная износостойкость и ударная прочность.
- Эффективность доказана практикой работы
 - 25-летняя история успешного использования на различных объектах.

3. Описание

Покрытие UCRETE MF представляет собой трехкомпонентный полиуретано-бетон. Оно рассчитано на нанесение теркой толщиной от 3 до 6 мм.

4. Технические данные

4.1 Физические характеристики^(а)

Плотность (Брит. стандарт BS 6319: Часть 5), кг/м ³	1970
Прочность на сжатие (Брит. стандарт BS 6319: Часть 2), Н/мм ²	55
Прочность на растяжение (ISO 178), Н/мм ²	9
Динамический модуль упругости (ASTM C597-83), Н/мм ²	14000
Адгезионная прочность с бетоном (Брит. стандарт BS 6319: Часть 4)	разрушение бетона
Коэффициент теплового расширения (ASTM C531: часть 4.05), °C ⁻¹	3,6·10 ⁻⁵
Теплопроводность (Британский стандарт BS 874), Вт/м. °C	0,9
Абразивостойкость по Таберу (1000 г, 1000 циклов) (ASTM 4060) потеря веса, мг:	
- шлифовальный круг CG 17	120
- шлифовальный круг H22	1410
Водопоглощение (СР. VM 2/67/2), мл	0
Поверхностное распространение пламени (BS 476: часть 7)	Класс 2
Удельное сопротивление поверхности (BS 2050), ом	2·10 ¹¹

(а) образцы выдерживались в течение 28 дней при температуре 20 °C.

Химическая стойкость

Покрытие UCRETE MF обладает стойкостью к воздействию при проливании:

- разбавленных минеральных кислот: соляной, азотной, фосфорной и серной;
- щелочей, включая едкий натр в концентрации до 50%;
- большинства разбавленных и многих концентрированных органических кислот;
- жиров, масел и сахаров;
- минеральных масел, керосина, бензина и тормозных жидкостей;
- большинства органических растворителей.

Во многих случаях стойкость сохраняется при температуре до 60 °C и эта температура должна рассматриваться как максимально допустимая при эксплуатации.



5. Цвета

Покрытие UCRETE MF выпускается в шести стандартных цветовых вариантах:

Кремовый	Оранжевый
Зеленый	Красный
Серый	Желтый

По особым заявкам потребителей возможна поставка и других цветов, однако только при условии заказа не менее определенного количества материала и при удлинении срока выполнения заказа.

6. Расход

Нормы расхода материала несколько изменяются в зависимости от конкретных условий работы. В качестве ориентира рекомендуется использовать следующую таблицу:

Толщина нанесения, мм	Расход материала *	
	кг/м ²	м ² /комплект
3	7-8	2,5-2,9
4	9-10	2,0-2,2
6	14-15	1,3-1,4

*) в цифровые показатели включены обычные нормы потерь материала.

7. Упаковка

Компонент 1: банка объемом 2,5л; вес нетто 2,67 кг.
 Компонент 2: банка объемом 2,5л; вес нетто 2,86 кг.
 Компонент 3: прозрачный пластиковый мешок; вес нетто 14,60 кг.

8. Хранение

Все компоненты должны храниться в укрытии и не на земле. Материал следует хранить в сухих условиях, при температуре не ниже 5 °С и не выше 30 °С. Компонент 1 не должен подвергаться промерзанию.

9. Нанесение

Качество субстрата

Субстраты обычно представляют собой бетон или стяжки с полимерными добавками. Для покрытия могут подойти и другие субстраты; следует проконсультироваться со специалистами по нанесению покрытия или обратиться за консультацией в местное отделение компании Харрис Спешиалти Кемиклз.

Все субстраты должны быть чистыми и очищенными от пыли и отслоившихся частиц и обладать минимальной прочностью на растяжение (отрыв) 1,5 Н/мм². Покрытие UCRETE MF можно наносить и на субстраты с бо-

лее низкой прочностью, но это может иметь неблагоприятные последствия в процессе долгосрочной эксплуатации пола. Следует удалить все следы загрязнителей, таких, как масла, жиры, смазки, остатки краски, химикаты, водоросли и цементное молоко.

Подготовка субстрата

Как и в случае всех поверхностных покрытий, адекватная подготовка поверхности имеет решающее значение для обеспечения успешности нанесения и функционирования покрытия UCRETE MF.

Рекомендуемым методом подготовки поверхности является вакуумная дробеструйная обработка. Могут дать удовлетворительные результаты и другие методы, например, использование пневматического (ударного) молотка (механического скребка) - при условии, что субстрат не имеет повреждений, бетонопланировочной машины, дробеструйной очистки, очистки проволочной щеткой, плоскошлифовальной машины, шлифовальной машины с барабаном и установки для скалывания с помощью нагрева пламенем. Химические методы, такие, как травление кислотой, не являются надежными, и их применять не рекомендуется.

Смешивание и нанесение

Полные и подробные сведения о методах смешивания и нанесения даются в Руководстве по применению покрытия UCRETE, которое может быть предоставлено только тем фирмам, которые специализируются на исполнении работ по нанесению покрытия и имеют на то специальное разрешение (лицензию).

Отверждение

При температуре от 15 до 25 °С в качестве ориентира следует использовать приводимую ниже таблицу:

Готовность к восприятию нагрузок от пешеходного движения, час.	8
Готовность к восприятию легких транспортных нагрузок, час.	24
Готовность к восприятию полных транспортных нагрузок, час.	48

Очистка и уборка при случайном пролипании

Очистку оборудования и инструментов следует производить на значительном удалении от участка нанесения. Для очистки оборудования, инструментов, а также мест, на которые попал материал при случайном пролипании, можно применять ксилол. При случайном пролипании материал необходимо сначала собрать с помощью опилок или другого абсорбирующего материала, не подлежащего повторному использованию. Соблюдать соответствующие правила работы с растворителями и обращать особое внимание на то, чтобы не допускать случайного пролипания или попадания брызг материала на поверхности с уже нанесенным покрытием.



В таре от компонента 2 может в небольших количествах содержаться не вступивший в химическую реакцию диизоцианат (4,4'-дифенилметандиизоцианат). Поэтому необходимо провести ее дезактивацию с помощью 5-процентного раствора кальцинированной соды (карбоната натрия или природной кристаллической соды) перед тем, как производить ее удаление в отходы в качестве строительного мусора.

10. Очистка и технический уход

Регулярно осуществляемая очистка и технический уход удлиняют срок службы полов с полимерным покрытием, улучшают их внешний вид и уменьшают возможность скапливания грязи.

Специализированное оборудование и химические средства для очистки полов представлены в широком выборе, и поставляющие их фирмы могут предложить рекомендации по конкретным режимам очистки. Более подробную информацию можно получить у этих фирм или в местном отделении компании Харрис Спешиалти Кемиклз.

11. Охрана здоровья и безопасность

Соответствующие рекомендации по охране здоровья и безопасности можно найти в Справочных листках данных по безопасности материала.

При смешивании и нанесении материала UCRETE MF потребителям рекомендуется пользоваться перчатками и средствами защиты глаз.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ХАРИС СПЕШИАЛТИ КЕМИКЛЗ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

UCRETE™ UD 200

покрытие для пола толщиной 6-9 мм, повышенной надежности, обладающее сопротивлением скольжению

UCRETE™ HF 100

покрытие для пола толщиной 9 мм, повышенной надежности, обладающее сопротивлением скольжению

UCRETE™ MF

покрытие для пола толщиной 3-6 мм, самовыравнивающееся

UCRETE™ HPQ

покрытие для пола толщиной 4-6 мм, с декоративной цветной кварцевой отделкой

UCRETE™ TZ

покрытие для пола толщиной 9 мм, повышенной надежности, типа терраццо (имеется вариант с антистатическими свойствами)

UCRETE™ WR

штукатурка для галтелей (выкружек) и стен

UCRETE™ SL

самовыравнивающееся покрытие толщиной 1-3 мм

PURTOP™ TF

не содержащее растворителей покрытие для полов и стен

LOCK COAT™

прозрачное покрытие, не содержащее растворителей

PRIMER™ SC

не содержащий растворителей праймер

PRIMER™ TC

не содержащий растворителей связующий праймер

ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

REINAU WR-S

покрытия для полов и стен на водной основе

REINAU EW99

не содержащие растворителей декоративные покрытия для полов декоративные покрытия для полов типа "хай-билд"

REINAU FM

не содержащие растворителей прозрачные покрытия для полов

REINAU EW Primer

не содержащий растворителей праймер

REINAU AS50

самовыравнивающиеся покрытия с антистатическими свойствами

REINAU WR-S-AS

покрытия для полов и стен, на водной основе, с антистатическими свойствами

REINAU EP-Mattfinish

герметик с матовой отделкой

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ПОКРЫТИЯ

THOROFLOW™

самовыравнивающийся раствор для замены покрытий

THOROFLOW™ LE

самовыравнивающийся раствор для замены покрытий

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании.

Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

АВТОРСКИЕ ПРАВА



Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг". Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг".

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу.

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ	Ваш региональный дистрибьютор
<p>Триада-Холдинг Российская Федерация, 123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 Факс: (495) 234-38-84 E-mail: trhold@comail.ru www.triada-holding.ru</p>	